



BOLETIM TÉCNICO

Resina	Endurecedor	Proporção de mistura (peso)
Adesivo M 04 Yellow A	Adesivo M 04 Yellow B	100 : 53

APLICAÇÕES:

Colagem de placas de poliuretano PE M 04.

PROPRIEDADES:

Alta resistência.
Excelentes propriedades de fluidez e enchimento.

**INSTRUÇÕES DE
PROCESSAMENTO:**

Agitar o produto antes de usar.
O Adesivo M 04 Yellow é aplicado em um dos lados das superfícies à serem coladas e devem ser fixadas por peso ou rápido tencionamento.
A colagem estará pronta para manuseio após aprox. 3 – 4 horas.
Utilização mecânica pode ser executada após 6 – 8 horas.
Consumo: aprox. 600 - 700g/m².
Recomenda-se aplicar o adesivo com espátula.

COMENTÁRIOS GERAIS:

O Adesivo M 04 Yellow é um sistema a base de poliuretano bi-componente, que cura à temperatura ambiente.

O produto apresenta várias vantagens:

- Alta estabilidade.
- Resistência à intempéries e umidade.
- Excelentes propriedades de fluidez.

ARMAZENAMENTO:

Armazene à temperatura ambiente (18-25°C) em sua embalagem original fechada por 9 meses.
Os recipientes já abertos devem ser fechados imediatamente depois do uso e o material deve ser usado o mais cedo possível.

**MEDIDAS DE
SEGURANÇA:**

Siga as normas de segurança e saúde de acordo com as regulamentações governamentais para indústria química, quando trabalhar com este material.

**ELIMINAÇÃO E
DESCARTE:**

De acordo com as normas das autoridades locais, o material curado pode ser descartado em lixo comum.
Os produtos não curados deverão sofrer inspeção e serão descartados em locais regularizados.
No caso de outras dúvidas, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.



BOLETIM TÉCNICO

Resina
**Adesivo M 04
Yellow A**

Endurecedor
**Adesivo M 04
Yellow B**

Proporção de mistura (peso)
100 : 53

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO PRODUTO

RESINA		
Viscosidade à 25°C	mPa.s	Tixotrópica
Densidade à 25°C	g/cm ³	1,16 ± 0,02
Cor	----	Amarelo

ENDURECEDOR		
Viscosidade à 25°C	mPa.s	200 ± 50
Densidade à 25°C	g/cm ³	1,22 ± 0,02
Cor	----	Marrom

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO SISTEMA

	Cada 100g de resina	53g de endurecedor
Proporção de mistura por peso		
Viscosidade inicial da mistura à 25°C	mPa.s	Tixotrópica
Densidade à 20°C	g/cm ³	1,18 ± 0,02
Cor	----	Amarelo
Pot life (500g, 20°C)	min	5 - 7
Tempo de armazenagem em recipientes fechados	meses	9

Produto importado por: **Hard Indústria e Comércio LTDA.**

Data da Emissão Inicial: Jan/2007

Data da Revisão: 23/03/09

Página: 2/2

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217

Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: : (11) 5535-5439

site: www.hard.com.br