



# BOLETIM TÉCNICO

## Z 15 LC

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO PRODUTO

Cor	Miscível com	Tempo para toque	Superfície
Leitoso	-	1 min	Opaca, não polível

Baseado em ceras com alto ponto de ebulição e hidrocarbonetos alifáticos, secagem rápida. Específico para modelos e moldes de epóxi e PU. Z15 LC é aplicado em superfícies pré-tratadas com selador e com desmoldante Z16 PVA. (o qual possibilita uma fácil desmoldagem). A cobertura com Z16 não é necessária em superfícies que não são absorventes, assim como metal, vidro, cerâmica, resina. Sempre cheque a compatibilidade do substrato com o desmoldante.

Aplique 2 a 3 coberturas de Z15 LC, espere 2 a 3 minutos depois de cada camada e deixe secar. A cobertura pode ser polida com um pano macio. A cobertura brilhante é obtida polindo antes da camada estar totalmente seca.

O produto é inflamável. Consulte os boletins de segurança e saúde e de acordo com as regulamentações governamentais para descarte de substâncias químicas.

**Cuidado:** Sempre misture o produto totalmente antes do uso a fim de homogeneizar ceras e solventes.

Produto fabricado por:

**Camattini spa Italia**

**Resine Epossidiche e Poliuretaniche**

**Certificado n.º 373 da Norma UNI EN ISO 9001**

<b>Data da Emissão Inicial:</b> Dez/1997	<b>Data da Revisão:</b> 15/05/07	<b>Página:</b> 1/1
<b>HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.</b>		
Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217		
Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: : (11) 5535-5439		
<a href="http://www.hard.com.br">site: www.hard.com.br</a>		