

ADESIVO INJETÁVEL EPÓXI PRO

CHUMBADOR QUÍMICO INJETÁVEL À BASE DE EPÓXI

ANCORAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo bicomponente injetável e à base epóxi de fácil e prática aplicação devido ao seu sistema de mistura, onde os componentes são homogêneos no momento da aplicação, de forma rápida com o auxílio do bico misturador que acompanha o produto. Recomendado para ancoragens de barras rosçadas ou vergalhões em concreto.



BENEFÍCIOS

- Indicado para cargas dinâmicas
- Alta produtividade
- Sem estireno
- Impermeabiliza o furo

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de arranques para consoles pré-moldados
- Fixação de perfis, canaletas e suportes em geral



CONCRETO



AÇO




Ø 3/8" - Ø1.1/4"




Ø8 - Ø32

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO




Furo seco



Furo úmido



Furo cheio de água



DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Cartucho 600 ml



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO:

Resina Epóxi

PROPRIEDADES:

Consistência: Pastosa (não escorre)

Proporção de mistura: 1:1

OBSERVAÇÕES:

Temperatura do material base para instalação: 5°C até 40°C

Temperatura do produto para aplicação: Mínimo: 5°C • Ótimo: 20°C

Temperatura do material após curado: -40°C até 65°C

Temperatura de armazenagem: 5°C a 35°C

Validade: 24 meses

O produto pode ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

TEMPERATURA DO MATERIAL BASE	TEMPO DE TRABALHO	TEMPO DE CURA	
		BASE SECA	BASE ÚMIDA
5°C	180 MINUTOS	50 HORAS	100 HORAS
10°C	120 MINUTOS	24 HORAS	48 HORAS
20°C	30 MINUTOS	10 HORAS	20 HORAS
30°C	20 MINUTOS	6 HORAS	12 HORAS
40°C	12 MINUTOS	4 HORAS	8 HORAS



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Ancoragens Químicas - pág. 78
- Tabela de rendimento - Ancoragens químicas - pág. 76
- Fabricação de estrutura pré-moldada - pág. 50
- Vedação de painéis pré-moldados em concreto - pág. 59

PRODUTOS RELACIONADOS

- EP 131 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de epóxi - pág. 44
- VI 1101 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de viniléster - pág. 46

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 01/2024/V8 - Cód. 5827 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard
 /videosgrupohard
 /company/grupo-hard
 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

