## **SELANTE SMP 325 PRÉ-MOLDADO**

SELANTE HÍBRIDO SMP - ALTA FLEXIBILIDADE

ANTIGO HARDTHANE SMP 325I

#### A MELHOR OPÇÃO PARA JUNTAS **EM CONCRETO**

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

HARD SMP 325 é um adesivo selante híbrido monocomponente, de baixo módulo, base polímero modificado de silicone-poliuretano, isento de solventes. Indicado para juntas em concreto, em aplicações verticais e horizontais.



#### **BENEFÍCIOS**

- Elevada resistência a intempéries e aos raios UVB
- Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes
- Aplicável em superfícies úmidas
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro
- Aceita pintura
- Fácil aplicação

#### **NORMAS E CERTIFICAÇÕES**














### APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Juntas de dilatação em concreto
- Juntas de movimentação em concreto, que possuam dilatação de até 35%.
- Confecção de juntas de movimentação, em aplicações verticais e horizontais.











#### **DADOS COMERCIAIS**


CORES:



Cinza Limestone

#### EMBALAGEM:

- Sachê 900 g
- Caixa com 12 peças







Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.

#### **DADOS TÉCNICOS**

COMPOSIÇÃO

Polímero modificado de Silicone-poliuretano

#### **PROPRIEDADES**

Consistência: Pastosa (não escorre) Tempo de trabalho: 10 - 30 min Dureza (DIN 53505): 25 - 35 Shore A Capacidade de movimentação da junta: +/- 35% Módulo de elasticidade (DIN 53504): Baixo (M<sub>100%</sub>≤0,4) Tensão de ruptura (ISO 11600): 1,2 N/mm<sup>2</sup> Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 5.000 horas

#### **OBSERVAÇÕES**

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C Temperatura de trabalho: -40°C a 90°C Temperatura de pico (2 horas): 100°C Temperatura de pico (1 hora): 120°C Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

#### **ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Modo de usar Selantes pág. 64
- Guia comparativo de selantes pág. 62
- Tabela de rendimento Selantes pág. 63 Norma NBR 15.575 - pág. 7

#### PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para Selantes pág. 20
- MS 425 Fachada Selante MS Polymer® para Fachadas pág. 12
- SMP 340 Construção Selante híbrido SMP de uso profissional pág. 17
- PU 244 Multiuso Adesivo selante flexível de poliuretano pág. 18
- Hardbolt Chumbador mecânico estrutural tipo parafuso pág. 46
- EP 131 Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de epóxi pág. 30
- Adesivo Epóxi Líquido Adesivo estrutural de base epóxi Líquido pág. 36

# CATÁLOGO CONSTRUÇÃO **CIVIL**

f /grupohard



/videosgrupohard



/company/grupo-hard



/grupo\_hard

hard.com.br



